

Análisis químicos de objetos arqueológicos subacuáticos

Written by Martha Romero Bastidas, Ana M. Guachamín, Germán Guerrero, Fernando Espinoza
Tuesday, 23 November 2010 03:43 - Last Updated Tuesday, 23 November 2010 09:51

There are no translations available for the moment. Thanks for you comprehension.

El laboratorio de Química del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es el área encargada de proporcionar apoyo técnico-científico-experimental a los diferentes proyectos relacionados con el patrimonio cultural. La investigación sobre los objetos arqueológicos subacuáticos de la Costa ecuatoriana se realizó como apoyo al proyecto “Conservación y restauración de objetos arqueológicos subacuáticos”, ejecutado por la Unidad de Emergencia y el INPC.

Es necesario anotar que por medio del Decreto No. 1208 en julio de 2008, emitido por el Presidente del Ecuador, Economista Rafael Correa Delgado, se expidió el “Reglamento de actividades dirigidas al Patrimonio Cultural Subacuático de esta manera se norma la investigación de este interesante patrimonio.

El trabajo del laboratorio fue orientado a la caracterización físico-química de los objetos arqueológicos para definir el método de limpieza más idóneo a ser aplicado.

Fundamento

Los objetos arqueológicos, al ser metálicos y haber estado en un medio acuoso salino, sufrieron procesos de corrosión y formación de concreciones, además el cambio brusco de las condiciones ambientales generó la continuidad de los procesos de alteración. La corrosión puede ser definida como la reacción de un material con su entorno, con la consiguiente pérdida de masa y ANÁLISIS QUÍMICO DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS SUBACUÁTICOS deterioro de sus propiedades, consiste en la oxidación del metal y si el óxido no es adherente y es poroso, puede dar lugar a la destrucción de todo el metal.

Aunque el aire atmosférico es el medio más común, las soluciones acuosas son los ambientes que con mayor frecuencia se asocian a los problemas de corrosión. En el término solución acuosa se incluyen agua dulce, agua de mar, suelos, humedad atmosférica, lluvia y soluciones creadas por el ser humano. Debido a la existencia de un medio para el intercambio iónico, el ataque corrosivo es generalmente electroquímico.

Análisis químicos de objetos arqueológicos subacuáticos







Written by Martha Romero Bastidas, Ana M. Guachamín, Germán Guerrero, Fernando Espinoza
Tuesday, 23 November 2010 03:43 - Last Updated Tuesday, 23 November 2010 09:51

En los procesos de corrosión electroquímica de los metales, se tiene simultáneamente un paso de electrones libres entre los espacios anódicos y catódicos vecinos, separados entre sí, según el esquema siguiente:

Fenómeno anódico: $E_{d1} \leftrightarrow E_{c1} + n e^-$ | Fenómeno catódico: $E_{c2} + n e^- \leftrightarrow E_{d2}$

Fase experimental

Descripción de la muestra

<i>Tabla N1. Muestras</i>				
Tipo de B.C.P	Hacha de metal		Monedas	
Procedencia	Isla Santa Clara		Isla Santa Clara	
Tipo de muestra	Concreciones		Metal Concreciones	
Número muestras	5		4 1	
Código de laboratorio	1a, 1b, 1c, 1d, 1e 2a, 2b, 2d, 2e 2c			
				
Tipo de B.C.P	Monedas		Bala	
Procedencia	Santa Leocadia		Chanduy	
Tipo de muestra	Metal Concreciones		Concreciones	
Número muestras	1 1		2	
Código de laboratorio	3a 3b		4a, 4b	
				
Tipo de B.C.P	Fragmentos		Elementos decorativos	
Procedencia	-		-	
Tipo de muestra	Metal		Concreciones	
Número muestras	2		2	
Código de laboratorio	5c, 5d		6a, 6b	
Tipo de B.C.P	Fragmentos			
Procedencia	-			
Tipo de muestra	Concreciones			
Número muestras	2			
Código de laboratorio	5a, 5b			

Metodología analítica

Análisis químicos de objetos arqueológicos subacuáticos

Written by Martha Romero Bastidas, Ana M. Guachamín, Germán Guerrero, Fernando Espinoza
Tuesday, 23 November 2010 03:43 - Last Updated Tuesday, 23 November 2010 09:51

El análisis de la composición química de los objetos metálicos se efectuó por medio de espectrofotometría de absorción atómica de llama. Con respecto a la composición mineralógica de las concreciones y los productos de corrosión se aplicó la difracción de rayos X, por el método de polvos. Con los resultados obtenidos, se diseñan ensayos para la limpieza química de los objetos arqueológicos y se define el más idóneo.

Tabla N. 2 Composición mineralógica de los productos de corrosión y concreciones

Código de la muestra	Procedencia	Tipo de muestra	Fases cristalinas	Fórmula química
1a	Santa Clara	Concreciones	Geotita	
			Cuprita	
			Magnetita	
			$\alpha\text{FeO.OH}$	
			Cu	2^{+1}O
			Fe	2^{+3+}FeO
1b	Santa Clara	Concreción	Cuarzo	

Análisis químicos de objetos arqueológicos subacuáticos

Written by Martha Romero Bastidas, Ana M. Guachamín, Germán Guerrero, Fernando Espinoza
Tuesday, 23 November 2010 03:43 - Last Updated Tuesday, 23 November 2010 09:51

Cuprita

Geotita

SiO₂

Cu⁺¹ O

α FeO.OH

1c Santa Clara Concreción

Cuprita

Albita

Hematita

Cu⁺¹ O

(Na,Ca)(Si,Al)₄ O₈

Fe₃ O₄

1d Santa Clara Concreción

Análisis químicos de objetos arqueológicos subacuáticos

Written by Martha Romero Bastidas, Ana M. Guachamín, Germán Guerrero, Fernando Espinoza
Tuesday, 23 November 2010 03:43 - Last Updated Tuesday, 23 November 2010 09:51

Cuarzo

Cuprita

Hematita

SiO

2

Cu

2

+1

O

Fe

3

O

4

1e

Santa Clara

Concreción

Cuarzo

Cuprita

Geotita

SiO

2

Cu

2

+1

O

α FeO.OH

Análisis químicos de objetos arqueológicos subacuáticos

Written by Martha Romero Bastidas, Ana M. Guachamín, Germán Guerrero, Fernando Espinoza
Tuesday, 23 November 2010 03:43 - Last Updated Tuesday, 23 November 2010 09:51

2c
Concreción

Santa Clara

Cuarzo

Argentopirita

Oxido de plata

SiO₂

AgFe

2

S

3

Ag

2

O

3a
Concreción

Santa Leocadia

Cuarzo

Argentopirita

Oxido de plata

SiO

2

Análisis químicos de objetos arqueológicos subacuáticos

Written by Martha Romero Bastidas, Ana M. Guachamín, Germán Guerrero, Fernando Espinoza
Tuesday, 23 November 2010 03:43 - Last Updated Tuesday, 23 November 2010 09:51

AgFe 2 S 3

Ag 2 O

4a Chanduy
Concreción de Bala de cañón

Magnetita

Ferrihidrito

Cuarzo

Fe 2+ Fe 3+ O

Fe 5 O 7 (OH)

SiO 2

4b Chanduy
Concreción de Bala de cañón

Magnetita

Ferrihidrito

Cuarzo

Análisis químicos de objetos arqueológicos subacuáticos

Written by Martha Romero Bastidas, Ana M. Guachamín, Germán Guerrero, Fernando Espinoza
Tuesday, 23 November 2010 03:43 - Last Updated Tuesday, 23 November 2010 09:51

Fe	2+	Fe	3+	O
Fe	5	O	7	(OH)

SiO 2

5a Fragmentos de baja
Concreciones
Cuarzo SiO 2
5b Fragmentos de baja
Concreciones

Cuarzo

Acantita

SiO 2

Ag 2 S

6a Fragmentos de baja
Concreciones

Cuarzo

Geotita

Análisis químicos de objetos arqueológicos subacuáticos

Written by Martha Romero Bastidas, Ana M. Guachamín, Germán Guerrero, Fernando Espinoza
Tuesday, 23 November 2010 03:43 - Last Updated Tuesday, 23 November 2010 09:51

Cuprita

SiO 2

α FeO.OH

Cu 2 +1 O

6b Fragmentos de baja
Concreciones

Cuarzo

Geotita

Cuprita

SiO 2

α FeO.OH

Cu 2 +1 O

Análisis de composición química por el método de espectrofotometría de Absorción Atómica

Análisis químicos de objetos arqueológicos subacuáticos

Written by Martha Romero Bastidas, Ana M. Guachamín, Germán Guerrero, Fernando Espinoza
Tuesday, 23 November 2010 03:43 - Last Updated Tuesday, 23 November 2010 09:51

Reconocimiento previo de concreciones en monedas

Concreción + HCl H₂S

Esta reacción es característica ya que se desprende gas sulfhídrico : Plata + HCl AgCl.

Precipitado de color blanco de cloruro de plata el que con la luz se vuelve de color negro debido a la foto sensibilidad.

Una vez determinada la concreción como sulfuro de plata se procedió a la eliminación de la misma por medio de reacción electroquímica y posteriormente se procede a la digestión de la muestra en medio ácido para la solubilización de los metales contenidos.

Tabla N3. Composición química por absorción atómica **Código de la muestra** **% Plata**

(Monedas)			
2a	82	17	0,0
2b	95	4	0,0
99,0 2d	70	27	0,0

Análisis químicos de objetos arqueológicos subacuáticos

Written by Martha Romero Bastidas, Ana M. Guachamín, Germán Guerrero, Fernando Espinoza
Tuesday, 23 November 2010 03:43 - Last Updated Tuesday, 23 November 2010 09:51

98,0 2e	95	5	0,0
------------	----	---	-----

100,04 3b	95	4	0,0
--------------	----	---	-----

5c	94	5	0,0
----	----	---	-----

5d	97	3	0,0
----	----	---	-----

(Bala de cañón, concreciones)

4a	—	—	—
----	---	---	---

4b	—	—	—
----	---	---	---

70,0

La mayoría de los metales, y en particular el hierro, al exponerse al aire o al agua, se corroen. Este fenómeno se explica considerando en el metal pequeñas partes formadas por metal de base y pequeñas impurezas o, en caso de un metal puro, tiene partes químicamente activas,

Análisis químicos de objetos arqueológicos subacuáticos

Written by Martha Romero Bastidas, Ana M. Guachamín, Germán Guerrero, Fernando Espinoza
Tuesday, 23 November 2010 03:43 - Last Updated Tuesday, 23 November 2010 09:51

por haber estado expuesto a esfuerzos de tensión, compresión etc. El proceso de corrosión tiene lugar en ambientes especiales (lugares húmedos) o bien cuando existen diferencias de potencial. Para corroborar el estado de oxidación del hierro en los productos de corrosión, en el laboratorio se ensayó sobre las concreciones, exponiéndolo a diferentes reacciones químicas.

Cuando se desarrolla un proceso de oxidación con el hierro se puede obtener dos diferentes tipos de productos (óxidos) dependiendo de si el hierro se ha oxidado a Fe (II) o a Fe (III).

Relación de los diferentes productos resultantes de la oxidación del hierro y sus respectivos colores

<i>Tabla N 4. Reacciones de identificación</i>	Solución	pH inicial	pH final
Reacción positiva			
HNO ₃	3		
1	1	Marrón	Sí
H ₂ SO ₄	2	SO ₄	4
			1
Agua desionizada	8	8	Marrón

Limpieza química

Consideraciones previas



Análisis químicos de objetos arqueológicos subacuáticos

Written by Martha Romero Bastidas, Ana M. Guachamín, Germán Guerrero, Fernando Espinoza
Tuesday, 23 November 2010 03:43 - Last Updated Tuesday, 23 November 2010 09:51

La característica de los objetos de plata es la reacción espontánea que presentan con la atmósfera para formar pátinas hasta llegar a formar una capa gruesa que corresponde al sulfuro de plata Ag_2S . Al ser un compuesto que se formó por una reacción electroquímica con el ambiente, el sulfuro de plata puede ser eliminado de la misma forma.

Soporte técnico

La mayoría de los compuestos inorgánicos y algunos de los orgánicos se ionizan al fundirse o cuando se disuelven en agua u otros líquidos; es decir, sus moléculas se disocian en componentes cargados positiva y negativamente y tienen la propiedad de conducir la corriente eléctrica dándose la siguiente reacción.



Se utilizan láminas de aluminio (aluminio libre), solución de bicarbonato de sodio caliente y agua destilada. La muestra y la lámina de aluminio deben estar en contacto directo, para que al adicionar la solución de bicarbonato caliente exista la transferencia de electrones, que se evidencia por la presencia de vapores de gas sulfhídrico y la descomposición de la lámina de aluminio, hasta que la coloración oscura de la muestra desaparece observándose el brillo metálico característico de la plata.

Conclusiones

- La plata de las monedas analizadas presenta una combinación de plata con aproximadamente 3 % al 27 % de cobre. La adición del cobre a la plata hace normalmente a la plata más suave y más resistente al desgaste.
- La cantidad de hierro encontrada en las monedas se debe a la contaminación de la materia prima (plata y cobre) en el proceso de acuñamiento.
- Hay 3 cambios químicos importantes que se producen en la plata antigua.

Análisis químicos de objetos arqueológicos subacuáticos

Written by Martha Romero Bastidas, Ana M. Guachamín, Germán Guerrero, Fernando Espinoza
Tuesday, 23 November 2010 03:43 - Last Updated Tuesday, 23 November 2010 09:51

Las dos primeras reacciones químicas importantes son de la plata consigo misma y con el ambiente, y la tercera, la cristalización, resultado del cobre que está casi siempre presente en las aleaciones de plata.

- En las monedas los productos de corrosión son: la argentopirita (AgFe_2S_3), óxidos de plata y aluminio (AgAlO

2
) , óxidos de plata (Ag

2
 O

3
) y acantita (Ag

2
 S).

- Las balas de cañón son elaboradas a partir de hierro dulce forjado, que se caracteriza por una estructura fibrosa.

- El bajo porcentaje de hierro en las balas de cañón se debe a que parte del hierro metálico está en forma de óxidos producto de la oxidación.

- En las balas de cañón los productos de corrosión son: la goethita ($\text{FeO}\cdot\text{OH}$), magnetita ($\text{Fe}^{+2}, \text{Fe}^{+3}\text{O}_4$), hematita (Fe_2O_3), ferrhidrita ($\text{Fe}_5\text{O}_7\text{OH}\cdot 4\text{H}_2\text{O}$).

- La limpieza electroquímica es una técnica de limpieza química no destructiva, no tiene efectos residuales y garantiza que no se altere la composición química de los objetos de plata.